

ELASTEQ SELLADOR ACRÍLICO

Sellador acrílico monocomponente a base de agua para el relleno de juntas con poco movimiento y grietas. Uso confortable. Bajo nivel de olor. Forma una conexión plástica. No se propaga en la junta. Se puede pintar. Buena adherencia a la mayoría de los materiales de construcción. Resistente a la humedad 5 horas después de haber sido aplicado. Alto nivel de UV.

Aplicación

Relleno de grietas en las paredes y las juntas. Relleno de las juntas entre los marcos y las paredes, y entre las placas de yeso y relleno de los agujeros de los tornillos. Corrección de defectos de la superficie antes de la pintura.

Condiciones de aplicación

Temperatura de uso entre -5 °C y +40 °C. Las superficies deben estar limpias de polvo, partículas sueltas y aceite.

Instrucciones de aplicación

Las superficies deben estar limpias de grasa, polvo y sin partículas sueltas. La superficie a cubrir debe estar seca. Los materiales porosos deben prepararse, en primer lugar, con acrílico diluido en agua (1:2). Al aplicar el producto, asegúrese de que haya suficiente ventilación en todas las áreas. Durante el secado del producto, asegúrese de que no se deposite ninguna suciedad en la superficie del producto y de que la superficie de la junta no esté sujeta a cargas mecánicas. No utilizar el producto a temperaturas inferiores a +5°C.

Corte la tapa de rosca del cartucho y coloque la boquilla del aplicador para dirigir el sellador. Corte la boquilla del aplicador oblicuamente a 45° para que el producto salga de la forma deseada rendimiento óptimo deseado. Coloque el cartucho junto con el aplicador en la pistola y llene el interior de la boquilla del aplicador con sellador, presionando repetidamente el gatillo. Aplique el sellador en la junta presionando repetida y uniformemente el gatillo de la pistola y arrastre suavemente la boquilla de manera continua a lo largo de la junta. Después de aplicar el sellador, alíselo con un raspador de goma de silicona. Retire el exceso de sellador.

Superficie máxima de conexión 30x20 mm. Para superficies más grandes, las juntas deben rellenarse en dos capas para permitir que la primera capa esté completamente seca (tiempo de secado 2,5-3 mm por día). Se puede pintar después de que seque totalmente. Si se ha pintado previamente, el secado del sellador puede generar grietas en la pintura.

Especificaciones técnicas

Propiedad	Unidad	Valor
Formación de la película	Minuto	4-5

Elasteq do Brasil Ltda

www.elasteq.com.br

Tel: 11 4496 4887 - Email: contato@elasteq.com.br

Secado	mm/24 h	2,5–3
Sistema de secado		seco
Densidad (DIN 53 479-B)	g/ cm ³	1,71
Propiedades de los selladores secos		
Alargamiento en el punto de ruptura (ISO 8339)	%	50
Dureza (Shore A) (ISO 868)		36±3
Disminución en la junta	%	<10
Resistencia a la temperatura	°C	-20 a +70

Los valores aquí especificados se obtuvieron a 23 °C y con una humedad relativa del 50%.

Color

Blanco o gris

Empaque

Cartucho de 450gr, 12 cartuchos en la caja
Balde de 5kg/18kg
Salchicha /sachet de 900gr (600mL)

Almacenamiento

Plazo de validez garantizado: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, si se mantiene el producto en el empaque original y sin abrir y en un lugar seco entre 0 °C y 25 °C. Evite almacenarlo en lugares fríos y a una temperatura superior a los 25 °C

Limpieza

Para el sellador que no esté seco, utilice un paño humedecido con agua. El sellador seco sólo puede ser retirado mecánicamente, después de pasar un paño húmedo.

Requisitos de seguridad

Asegúrese de que haya suficiente ventilación mientras se utilice el producto. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use lentes de seguridad. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua y consulte a un médico.

Deseche los residuos del producto como residuos no peligrosos, según lo establecido en la legislación local. Los contenedores vacíos y limpios deben ser llevados a los puntos de recolección de empaques.

En la ficha de seguridad (FISQP) se encuentra información detallada sobre la seguridad.